(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年9 月15 日 (15.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/085916 A1

(51) 国際特許分類⁷: **G02B 5/02**, F21S 2/00, G02F 1/13357 // F21Y 103:00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/003531

(22) 国際出願日: 2005年3月2日(02.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-059607 2004年3月3日(03.03.2004) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社きもと (KIMOTO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1600022 東 京都新宿区新宿二丁目19番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 餌取 英樹 (ETORI, Hideki) [JP/JP]; 〒3310052 埼玉県さいたま 市西区三橋 6-2 5 2-6 A-1 0 4 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 多田 公子、外(TADA, Kimiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目6番15号グローリアビル9F Tokyo (JP).


- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


添付公開書類:


- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: LIGHT CONTROL FILM AND BACKLIGHT DEVICE USING IT
- (54) 発明の名称: 光制御フィルムおよびそれを用いたバックライト装置








- (57) Abstract: A light control film that can improve a front luminance, and is provided with a proper light diffusibility and free from interference-form pattern and glare problems. The light control film (10) comprises an uneven surface on one-side surface and a virtually smooth surface on the other-side surface, wherein a total beam transmittance at light incidence via the smooth surface is up to 65% and a total beam transmittance at light incidence via the uneven surface is at least 80% according a measurement method stipulated by JIS K7361-1:1997, and a total beam transmittance at the uneven-surface light incidence minus a total beam transmittance at the smooth-surface light incidence is at least 30%.
- (57) 要約: 正面輝度の向上を図ることができるとともに、適度の光拡散性を備え、干渉状パターンやぎらつきの問題のない光制御フィルムを提供する。 一方の面が凹凸面であり、他方の面が実質的に平滑な面で構成される光制御フィルム10であって、JIS K7361-1:1997に規定される測定方法による、前記平滑な面から光入射した場合の全光線透過率が65%以下で、前記凹凸面から光入射した場合の全光線透過率が80%以上で、なおかつ、前記凹凸面光入射の全光線透

過率から前記平滑面光入射の全光線透過率を引いた値が30%以上となるように構成する。



明細書

光制御フィルムおよびそれを用いたバックライト装置 技術分野

- [0001] 本発明は、液晶ディスプレイ等のバックライト装置などに用いる光制御フィルム、およびそれを用いたバックライト装置に関する。
 - 背景技術
- [0002] 従来から液晶ディスプレイ等には、エッジライト型若しくは直下型のバックライト装置が用いられている。エッジライト型のバックライト装置は、バックライト自身の厚みを薄くできるためノートパソコンなどに使用されており、直下型のバックライト装置は、大型液晶テレビなどに使用されている場合が多い。
- [0003] これら従来のバックライト装置においては、正面から傾いて出射する光の成分が存在する。特に、エッジライト型のバックライト装置においては、正面から大きく傾いて出射する光の成分が多く、高い正面輝度が得られにくい。
- [0004] このため、従来のバックライト装置では正面輝度を向上するために、プリズムシート等の光学フィルムや光拡散フィルムを複数枚組み合わせて使用し、出射光を正面に立ち上げている(例えば、特許文献1参照)。
- [0005] プリズムシートは、幾何光学に基づいた表面設計によって正面(フィルム面と直交する面)に出射する光の割合を多くすることができるが、規則正しく配列する凸部に起因して干渉状パターンが現れやすく、またそれのみではぎらつきが生じ、見にくくなるという欠点がある。また、正面に光を集めすぎる結果、視野角を広くすることができない。
- [0006] 一方、拡散フィルム単独で使用した場合には、上記問題は生じないものの、正面輝度が不十分である。
- [0007] したがって、上述したように、プリズムシートと光拡散フィルムが併用されている。しかし、拡散フィルムを使用することにより、プリズムシートによって高められた正面輝度は低下してしまい、また、フィルムを積層することにより各部材間にニュートンリングが発生したり、部材どうしの接触による傷などが問題となる。

[0008] 特許文献1:特開平9-127314号公報(請求項1、段落番号0034) 発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0009] そこで、本発明は、単独であるいはプリズムシートとの併用で、確実に正面輝度の 向上を図ることができるとともに、適度の光拡散性を備え、干渉状パターンやぎらつき の問題のない光制御フィルム、およびそれを用いたバックライト装置を提供することを 目的とする。
- [0010] 上記目的を達成するため、本発明者は光制御フィルムの光学特性について鋭意研究を行った結果、光制御フィルムの透過率が適切な範囲にあるときに、光制御フィルムに入射した光を効率的にフィルムの正面方向(出射方向)に立ち上げることができることを見出した。
- [0011] より具体的には、一方の面に凹凸面を有し、他方の面が実質的に平滑な面からなる光制御フィルムに関して、全光線透過率を測定する際に、光を凹凸面から入射したときの全光線透過率(Tr)および平滑面から入射としたときの全光線透過率(Ts)がそれぞれ特定の範囲の値であり、凹凸面および平滑面を光入射面としたときの全光線透過率の差(Tr—Ts)が特定の範囲の値であるとき、優れた正面輝度が達成できることを見出し、本発明に至ったものである。

課題を解決するための手段

- [0012] すなわち、本発明の光制御フィルムは、一方の面が凹凸面であり、他方の面が実質的に平滑な面で構成される光制御フィルムであって、JIS K7361-1:1997に規定される測定方法による、前記平滑な面から光入射した場合の全光線透過率(Ts)が65%以下で、20%以上であることを特徴とするものである。
- [0013] また本発明の光制御フィルムは、一方の面が凹凸面であり、他方の面が実質的に 平滑な面で構成される光制御フィルムであって、JIS K7361-1:1997に規定され る測定方法による、前記平滑な面から光入射した場合の全光線透過率(Ts)が65% 以下で、前記凹凸面から光入射した場合の全光線透過率(Tr)が80%以上で、なお かつ、前記凹凸面光入射の全光線透過率(Tr)から前記平滑面光入射の全光線透過率(Ts)を引いた値が30以上であることを特徴とするものである。

- [0014] 全光線透過率(Tr)と全光線透過率(Ts)との差は、より好ましくは40である。但し8 0を超えないことが好ましい。
- [0015] 本発明のバックライト装置は、光制御フィルムを組み込んだバックライト装置であって、前記光制御フィルムとして、本発明の光制御フィルムを用いたものである。具体的には、本発明のバックライト装置は、少なくとも一端部に光源が配置され、前記一端部に略直交する面を光出射面とする導光板と、前記導光板の光出射面に配置される光制御フィルムとを備えたバックライト装置において、前記光制御フィルムとして、上記光制御フィルムを使用したことを特徴とするものである。
- [0016] また本発明のバックライト装置は、光源と、前記光源の一方の側に配置される光拡 散板と、前記光拡散板の、前記光源とは別の側に配置される光制御フィルムとを備え たバックライト装置において、前記光制御フィルムとして、本発明の光制御フィルムを 使用したことを特徴とするものである。
- [0017] 本発明のバックライト装置において、好適には、前記光制御フィルムの実質的に平滑な面が前記導光板或いは光源に向くように配置されているものである。また、本発明のバックライト装置は、上記バックライト装置の前記光制御フィルムと前記導光板との間に、プリズムシートを使用したことを特徴とするものである。発明の効果
- [0018] 本発明の光制御フィルムは、正面輝度が高く、しかも、適度の光拡散性も併せ備え、ぎらつきや干渉パターンを生じることがない。
- [0019] また、本発明のバックライト装置は、特定の光制御フィルムを使用しているので、正面輝度が高く、しかも適度の光拡散性を備えぎらつきや干渉パターンを生じないバックライト装置である。また、プリズムシートと他の部材との接触によるプリズムシートのキズの発生などをおさえることができる。
- [0020] 以下、本発明の光制御フィルムにおいて全光線透過率を上述のように規定することにより、優れた正面輝度が得られる理由について詳述する。
- [0021] JIS K7361-1:1997の全光線透過率の測定には入射光として平行光線を用いることが規定されている。JIS K7361-1:1997の規定に従い、一方の面が凹凸面で他方の面が平滑面であるフィルムの全光線透過率を測定すると、フィルムの屈折

率が外界(空気)の屈折率と異なることにより、図1(a)、(b)に示すように平行光線が 凹凸面から入射したときと平滑面から入射したときでは、フィルムを透過する光線の 量、即ち全光線透過率に違いが生じ得る。

- [0022] 即ち、フィルムの屈折率は空気の屈折率(n=1)より大きいので、フィルム入射面での反射がないと仮定すると、平滑面から入射する場合も凹凸面から入射する場合も、平行光線のほとんどが光制御フィルムに入射する。しかし(a)に示すように、光が凹凸面から入射する場合には、平行光線は平滑面に入射するときと異なり、フィルム内部では凹凸面の傾き分布に応じた入射角分布を持つことになり、外界とフィルムとの屈折率差に従って入射面で屈折し、平滑面に対し種々の角度を有する光となる。
- [0023] ここで平滑面に対する凹凸面の傾きを θ とすると、測定に用いられる入射光の凹凸面に対する入射角は θ となるから、光制御フィルムの凹凸面を構成する物質の屈折率をnfとすると、平滑面への入射角 φ は次式(1)で表すことができる。
 [数1]

$$\phi_i = \theta_i - \sin^{-1} \left(\frac{1}{n_f} \sin \theta_i \right) \quad \dots \quad (1)$$

- [0024] 凹凸面の傾きは場所によって異なるので、平滑面への入射角 ϕ も分布を有している。これら種々の角度を有する光が平滑面から外界に出射する際に、再度、外界とフィルムとの屈折率差に従って屈折することになるが、この界面では屈折率の大きい材料から小さい材料へ進むため、入射角が臨界角を超えると全反射する。即ち、入射側の屈折率をni、出射側の屈折率をnoとし、ni>noの場合には、入射角 ϕ が ϕ >si n^{-1} (no/ni)(式(2))の場合、入射光は界面で全反射する。 ϕ_0 =sin $^{-1}$ (no/ni)となる入射角が臨界角である。従って、凹凸面の傾き θ により、平滑面への入射光のうち入射角 ϕ が ϕ > ϕ_0 となる光が多くなるほど、全反射する光が増加し全光線透過率が小さくなる。
- [0025] 具体的には、凹凸面を構成する物質の屈折率をフィルム材料として一般的なアクリル系樹脂の屈折率1.5であると仮定すると、臨界角は約41.8度となり、平滑面に対して臨界角以上の入射角 ϕ となるための凹凸の傾き θ は、上述した式(1)及び式(2

)より約83.3度以上となる。

- [0026] 一方、(b)に示すように、平滑面からそれと直交する平行光線が入射した場合には、平滑面の入射面(界面)では平行光線は屈折することなく進行し、凹凸面から出射するときに屈折される。フィルム内を進む光は平行光線であるが、凹凸面が平行光線に対し傾きを有していることから、その角度 θ が式(2)を満たすときには光は全反射し、凹凸面から出射しない。この場合にも凹凸面を構成する物質の屈折率をフィルム材料として一般的なアクリル系樹脂の屈折率1.5であると仮定すると、臨界角は約41.8度となり、凹凸面の傾斜 θ が約41.8度を超える部分では全反射することになる。
- [0027] 凹凸面の傾きの分布を考えたとき、傾きが41.8度以上である割合のほうが83.3 度以上である割合よりも必ず大きくなるので、平滑面から光を入射した場合の全光線透過率(Ts)が低くなる。このように全光線透過率は、凹凸面の傾きの分布を示す指標であり、光の出射角を制御するための指標となることがわかる。
- [0028] そこで本発明者は、種々の凹凸面を持つ光制御フィルムを所定のバックライト装置に、平滑面を光入射面として装着して正面方向への輝度(正面輝度)を測定し、正面輝度とこれら2つの全光線透過率Ts、Trとの関係を検討した。
- [0029] その結果、図2に示すように、凹凸面を入射面とした場合の全光線透過率Trは正面輝度との明確な相関が見られなかったが、図3に示すように、平滑面を入射面とした場合の全光線透過率Tsに関しては、全光線透過率が低くなるほど正面輝度が高くなる傾向があることがわかった。具体的には、平滑面を入射面とした場合の全光線透過率Tsが60%以下の場合に、高い正面輝度が達成できた。なお、図3(a)は個々のサンプルについて全光線透過率Tsと正面輝度との関係をプロットした図、図3(b)はそれを曲線で近似した図である。
- [0030] これは、バックライト装置から出射する光は、全光線透過率の測定に用いる平行光線とは異なり、正面方向(光制御フィルムへの入射角が0度)だけでなく正面から傾いた光の成分が多いことによるものである。傾いた光が入射した場合は、出射面側の凹凸面への入射角が平行の場合より小さくなり全反射され難くなるため、全光線透過率の測定値の低い光制御フィルムほど正面輝度が高くなったものと考えられる。

- [0031] さら検討を進めたところ、図4に示すように、凹凸面入射の全光線透過率Trから平滑面入射の全光線透過率Tsを引いた値が最もよく正面輝度と相関を示し、Tr-Tsが30以上になると高い正面輝度が得られることがわかった。図4(a)は個々のサンプルについてTs-Trと正面輝度との関係をプロットした図、図4(b)はそれを曲線で近似した図である。凹凸面入射の全光線透過率Trと平滑面入射の全光線透過率Tsとの差が、バックライト装置上での正面輝度とよく相関しているのは、いろいろな傾きを持つ凹凸面のうち、凹凸面に入射した光を正面方向に屈折することにより正面輝度を向上させるのにより効果的な傾きを持つ凹凸の割合が高くなる範囲を間接的に反映しているためである。
- [0032] バックライト装置から出射される光が出射される面に対して特定の傾きのみを持つ場合は、その角度の光を正面方向に変化させうる傾きを持つ面のみで光制御フィルムを作成することで高い効率を得ることができる。しかし、通常のバックライト装置は広い範囲に光を出射することから、これを効率的に正面方向に向けるためには凹凸面についても傾きに分布を持たせることが有効である。
- [0033] しかしながら、凹凸面の傾きの分布を制御して作成することは困難で、また、その分布を測定することも難しい。
- [0034] 光制御フィルムの表面凹凸の傾きの分布を求めるためには、表面形状測定装置により表面形状高さデータより求める必要があるものの、光制御フィルムに用いられる通常の表面凹凸は数 μ mから数100 μ m程度であり、この程度の表面凹凸の形状を精度よく測定することには問題が多い。特に、表面形状の測定方式として触針式の表面形状測定装置の場合、触針先端の形状により測定形状が異なることがあげられる。また、凹凸の大きさに応じてある程度の面積を測定しなければならないが、測定には膨大な時間を要するといった問題もある。
- [0035] 本発明の光制御フィルムでは、手間のかかる表面凹凸の形状測定を行うことなく、 光入射面を変えて全光線透過率を測定することにより、極めて迅速により高い正面 輝度を示すものを得ることができる。
- [0036] したがって、様々な凹凸を持つ光制御フィルムを試行錯誤的に作成した場合においても、その中から高い正面輝度を持つものを迅速に取捨選択することができるだけ

でなく、このような光制御フィルムを量産するにおいても極めて効率的に生産工程の管理が行えるものである。

発明を実施するための最良の形態

- [0037] 以下、本発明の光制御フィルムについて図面を参照してさらに説明する。なお、本発明の説明に用いる図面において、各要素のサイズ(厚み、幅、高さ等)は説明のために必要に応じて拡大あるいは縮小されたものであって、実際の光制御フィルムおよびバックライト装置の各要素のサイズを反映したものではない。
- [0038] 図5(a) ~ (c) は、本発明の光制御フィルムの実施形態を模式的に示す図である。 図示するように、本発明の光制御フィルムは、ほぼ平面状のフィルムの一方の面に微 細な凹凸が形成されたものであり、その凹凸の形状に特徴を有している。凹凸は、(a) および(b) に示すように、基材となるフィルムの一方の面に形成された層に形成されていてもよいし、(c) に示すように、凹凸が形成された層のみで光制御フィルムを構成してもよい。
- [0039] 本発明の光制御フィルムは、凹凸が形成された面と反対側の面から入射した光が凹凸面から出射される際に、出射光のうち正面から所定の角度範囲内に向かう光の成分がより多くなるように光の向きを制御し、これによって正面輝度を高めるとともにぎらつきを防止しうる光拡散性を与えるものである。このような本発明の光制御フィルムは、JIS K7361-1:1997に規定される測定方法による、平滑な面から光入射した場合の全光線透過率Tsは65%以下、好ましくは60%以下である。また凹凸面から光入射した場合の全光線透過率Trは80%以上で、かつ、全光線透過率Trから全光線透過率Tsを引いた値が30以上、好ましくは40以上である。
- [0040] 本発明の光制御フィルムにおいて、光拡散性を十分なものとするためには、全光線透過率Tsは20%以上、全光線透過率Trから全光線透過率Tsを引いた値が80以下であることが好ましい。

凹凸が形成された面と反対側の面は、典型的には平滑面であるが平滑面に限定されない。例えば、若干マット化されていたり、所定のドットパターンなどが形成されていてもよい。

[0041] 次に、上述した光制御フィルムを製造するための具体的構成について説明する。

- [0042] 本発明の光制御フィルム10の基材11および凹凸層12を構成する材料としては、一般に光学フィルムに用いられる材料を用いることができる。具体的には、基材11は、光透過性が良好なものであれば特に制限されることなく、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、トリアセチルセルロース、アクリル、ポリ塩化ビニルなどのプラスチックフィルムなどを使用することができる。
- [0043] 凹凸層12を構成する材料としても、光透過性が良好なものであれば特に制限されることなく、ガラス、高分子樹脂などを使用することができる。ガラスとしては、ケイ酸塩ガラス、リン酸塩ガラス、ホウ酸塩ガラスなどの酸化ガラスなどがあげられる。高分子樹脂としては、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、アクリルウレタン系樹脂、ポリエステルアクリレート系樹脂、ポリウレタンアクリレート系樹脂、エポキシアクリレート系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、セルロース系樹脂、アセタール系樹脂、ピニル系樹脂、ボリエチレン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、メラミン系樹脂、フェノール系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂などの熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電離放射線硬化性樹脂などがあげられる。
- [0044] これら材料のうち、加工性、取扱い性の観点から高分子樹脂が好適であり、特に屈 折率(JIS K7142:1996)が1.3~1.7程度のものを用いることが好ましい。
- [0045] 凹凸層12には、一般的な光拡散性シートのように、有機ビーズや無機顔料などの 光拡散剤を含有させてもよいが、必須ではない。本発明の光制御フィルムにおいて は、光拡散剤を含有させなくても凹凸面自体である程度の光拡散効果を発揮するこ とができる。したがって、光拡散剤を原因として他の部材を傷つけたり、光拡散剤が 剥がれ落ちてゴミが発生することもない。
- [0046] また、凹凸層12により形成される凹凸面は、本発明の光制御フィルムの全光線透 過率を上述した条件とするために重要な役割を有する。このような凹凸面を形成する 凹凸層は、例えば特定形状の凸部を複数配置することにより得ることができる。
- [0047] 特定形状の凸部としては、種々の曲線を、回転軸を中心に回転させてできる回転 体があげられる。図6(a)~(e)に種々の曲線を使った回転体の形状と、その回転体

の表面の傾きの角度分布を示す。図から明らかなように、曲線の形状を変化させることにより、回転体の表面の傾きの分布を変化させることができることがわかる。特に、これら特定形状の凸部の中でも、傾きの大きい表面の割合が多い図6(e)のようなものが、平滑面側から光入射した場合、傾いた入射光の凸部表面への入射角が小さくなり、正面方向への出射光となりやすくなるため好適である。

- [0048] このような凸部を多数配置することによって形成された光制御フィルムの凹凸面の 一例を図7に示す。
- [0049] これら特定形状の凸部の大きさは数 μ m \sim 100 μ m程度であり、凹凸面中に10個 \sim 20万個/mm 2 程度配置される。
- [0050] 凹凸層12の形成方法としては、例えば、1)エンボスロールを用いた方法、2)エッチング処理、3)型による成型を採用することができるが、再現性よく所定の凹凸層を有する光制御フィルムを製造できる点で、型を使用して製造する方法が好ましい。具体的には、凹凸面と相補的な形状からなる型を作製し、当該型に高分子樹脂などの凹凸面を構成する材料を流し込んで硬化させた後、型から取り出すことにより製造することができる。基材を使用する場合には、型に高分子樹脂などを流し込み、その上に透明基材を重ね合わせた後、高分子樹脂などを硬化させ、透明基材ごと型から取り出すことにより製造することができる。
- [0051] 型に凹凸面と相補的な形状を作成する方法としては、特に限定されないが、次のような方法を採用することができる。例えば、微細穴開け加工技術を用い、先端に特定の断面形状をもつ切削工具により、切削深さを制御して平板上に配置密度が例えば数千個/mm²の凹みを形成し、これを成型用の型(雌型)とする。または、レーザー微細加工技術により、特定形状の凸部を平板上に配置密度が例えば数千個/mm²となるように形成し、これを雄型として成型用の型(雌型)を作製する。
- [0052] なお、光制御フィルムの凹凸層から形成される面とは反対側の面は平滑であってもよいが、導光板や樹脂板と接する際にニュートンリングを生じさせないように微マット 処理を施したり、光透過率を向上させるため反射防止処理を施してもよい。
- [0053] また、良好な正面輝度を得るため、光制御フィルムの光学特性として、ヘーズが60%以上、好ましくは70%以上であることが望ましい。ここで、ヘーズとは、JIS K713

- 6:2000におけるヘーズの値のことであり、ヘーズ(%) = $[(\tau_4/\tau_2)-\tau_3(\tau_2/\tau_1)] \times 100$ の式から求められる値である $(\tau_1:$ 入射光の光束、 $\tau_2:$ 試験片を透過した全光束、 $\tau_3:$ 装置で拡散した光束、 $\tau_4:$ 装置および試験片で拡散した光束)。
- [0054] 光制御フィルム全体の厚みは特に制限されることはないが、通常20〜300 μ m程 度である。
- [0055] 以上説明した本発明の光制御フィルムは、主として、液晶ディスプレイ、電飾看板などを構成するバックライト装置の一部品として用いられる。
- [0056] 次に、本発明のバックライト装置について説明する。なお、本発明の説明に用いる 図面において、各要素のサイズ(厚み、幅、高さ等)は説明のために必要に応じて拡 大あるいは縮小されたものであって、実際のバックライト装置の各要素のサイズを反 映したものではない。
- [0057] 本発明のバックライト装置は、少なくとも光制御フィルムと、光源とから構成される。 光制御フィルムとしては上述した光制御フィルムを用いる。バックライト装置中における光制御フィルムの向きは特に制限されることはないが、好ましくは凹凸面を光出射面側となるようにして用いる。バックライト装置は、いわゆるエッジライト型、直下型といわれる構成を採用することが好ましい。
- [0058] エッジライト型のバックライト装置は、導光板と、導光板の少なくとも一端に配置された光源と、導光板の光出射面側に配置された光制御フィルムなどから構成される。ここで、光制御フィルムは、凹凸面を光出射面となるようにして用いることが好ましい。また、導光板と光制御フィルムとの間にプリズムシートを使用することが好ましい。このような構成とすることで、正面輝度、視野角のバランスに優れるとともに、プリズムシート特有の問題であるぎらつきのないバックライト装置とすることができる。
- [0059] 導光板は、少なくとも一つの側面を光入射面とし、これと略直交する一方の面を光 出射面とするように成形された略平板状からなるものであり、主としてポリメチルメタク リレートなどの高透明な樹脂から選ばれるマトリックス樹脂からなる。必要に応じてマト リックス樹脂と屈折率の異なる樹脂粒子が添加されていてもよい。導光板の各面は、 一様な平面ではなく複雑な表面形状をしているものでも、ドットパターンなどの拡散印 刷が設けられていてもよい。

- [0060] 光源は導光板の少なくとも一端に配置されるものであり、主として冷陰極管が使用される。光源の形状としては線状、L字状のものなどがあげられる。
- [0061] エッジライト型バックライト装置は、上述した光制御フィルム、導光板、光源のほかに 、目的に応じて反射板、偏光フィルム、電磁波シールドフィルムなどが備えられる。
- [0062] 本発明のエッジライト型のバックライト装置の一実施形態を図8に示す。このバックライト装置140は、導光板141の両側に光源142を備えた構成を有し、導光板141の上側に、凹凸面が外側となるように光制御フィルム143が載置されている。光源142は光源からの光が効率よく導光板141に入射されるように、導光板141と対向する部分を除き光源リフレクタ144で覆われている。また導光板141の下側には、シャーシ145に収納された反射板146が備えられている。これによって導光板141の出射側と反対側に出射された光を再度導光板141に戻し、導光板141の出射面からの出射光を多くするようにしている。
- [0063] 直下型のバックライト装置は、光制御フィルムと、光制御フィルムの光出射面とは反対側の面に順に備えられた、光拡散材、光源などから構成される。ここで、光制御フィルムは、凹凸面を光出射面となるようにして用いることが好ましい。また、光拡散材と光制御フィルムとの間にプリズムシートを使用することが好ましい。このような構成とすることで、正面輝度、視野角のバランスに優れるとともに、プリズムシート特有の問題であるぎらつきのないバックライト装置とすることができる。
- [0064] 光拡散材は光源のパターンを消すためのものであり、乳白色の樹脂板、光源に対応する部分にドットパターンを形成した透明フィルム(ライティングカーテン)の他、透明基材上に凹凸の光拡散層を有するいわゆる光拡散フィルムなどを単独あるいは適宜組み合わせて使用することができる。
- [0065] 光源は主として冷陰極管が使用される。光源の形状としては線状、L字状のものなどがあげられる。直下型のバックライト装置は、上述した光制御フィルム、光拡散材、光源の他に、目的に応じて、反射板、偏光フィルム、電磁波シールドフィルムなどを備えていてもよい。
- [0066] 本発明の直下型のバックライト装置の一実施形態を図9に示す。このバックライト装置150は、図示するように、シャーシ155内に収納した反射板156の上に光源152を

複数配置し、その上に光拡散材157を介して、光制御フィルム153が載置された構造を有している。

[0067] 本発明のバックライト装置は、光源あるいは導光板から出射される光の向きを制御する光制御フィルムとして、特定の凹凸面を有する光制御フィルムを用いたことにより、従来のバックライト装置に比べ正面輝度を向上することができ、しかもプリズムシートを単体で用いた場合のようなぎらつきの問題やキズつきの発生が少ない。 実施例

[0068] 以下、実施例により本発明を更に説明する。

[0069] [実施例1~5]

微細穴開け加工技術により所定の凹凸パターンを形成した5種類の型(1)~(5)を作製し、(1)の型には屈折率1.40のシリコーン樹脂、(2)~(5)の型には屈折率1.50の紫外線硬化型樹脂を流し込んだ。次いで、流し込んだ樹脂を硬化させた後、型から取り出して、23cm(光源と垂直方向)×31cm(光源と平行方向)の光制御フィルム(1)~(5)(実施例1~5の光制御フィルム)を得た。

[0070] 次いで、濁度計(NDH2000:日本電色工業社)により光制御フィルム(1)〜(5)の 平滑面および凹凸面を光入射面とした場合の全光線透過率をJIS K7361-1:199 7に従い測定した。光制御フィルム(1)〜(5)について得られた結果を表1に示す。また、濁度計(NDH2000:日本電色工業社)により、光制御フィルム(1)〜(5)のへーズをIIS K7136:2000に従い測定した結果を合わせて表1に示す。

「0071] 「表1]

| | 全光線透過率(%) | | | ヘーズ | |
|-------|-----------|-------|--------|--------|--|
| | 凹凸面入射 | 平滑面入射 | 凹凸面入射一 | (%) | |
| | 四凹曲八豹 | 平相凹入剂 | 平滑面入射 | (/0 / | |
| 実施例1 | 100.00 | 49.40 | 50.60 | 93.55 | |
| 実施例 2 | 100.00 | 51.79 | 48.21 | 88.60 | |
| 実施例 3 | 100.00 | 55.28 | 44.72 | 88.10 | |
| 実施例4 | 100.00 | 56.88 | 43.12 | 93.04 | |
| 実施例 5 | 100.00 | 63.34 | 36.66 | 79.79 | |

- [0072] 表1からわかるように、実施例1~5の光制御フィルムは全て、平滑面を光入射面としたときの全光線透過率が65%以下で、凹凸面を入射面とした全光線透過率が80%以上でなおかつ凹凸面を光入射面とした全光線透過率から平滑面を光入射面とした全光線透過率を引いた値が、30%以上であった。また、実施例1~5の各光制御フィルムのヘーズは何れも70%以上であり、良好な正面輝度を得るため必要な光学特性を満たしていた。
- [0073] 次に、光制御フィルム(1)~(5)を15インチエッジライト型バックライト装置(冷陰極管上下各1灯)に組み込み、正面輝度を測定した。すなわち、光制御フィルム(1)~(5)の凹凸パターン面が光出射面となるようにして導光板上に設置し、バックライト装置上の中央における光源(冷陰極管)と平行方向と垂直方向における出射角度ごとの輝度を測定した(1インチ=2.54cm)。光制御フィルム(1)~(5)について得られた結果を表2に示す(単位は「cd/m²」)。

[0074] [表2]

| | | 輝度(c d / m²) | | | | |
|------------|------|--------------|---------|------|---------|-------|
| | | 実施例1 | 実施例 2 | 実施例3 | 実施例4 | 実施例 5 |
| πż | 左45度 | 9 2 5 | 965 | 994 | 1030 | 1050 |
| 平行 | 左30度 | 1500 | 1 4 9 0 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 方 | 0度 | 1830 | 1760 | 1710 | 1650 | 1610 |
| ~ 向 | 右30度 | 1500 | 1 5 0 0 | 1490 | 1 4 9 0 | 1480 |
| | 右45度 | 888 | 936 | 970 | 1010 | 1040 |
| 垂 | 上45度 | 9 4 0 | 1010 | 1060 | 1 1 2 0 | 1160 |
| 直 | 上30度 | 1640 | 1650 | 1650 | 1660 | 1660 |
| 造 | 0度 | 1830 | 1760 | 1710 | 1650 | 1610 |
| 向 | 下30度 | 1670 | 1660 | 1650 | 1640 | 1640 |
| | 下45度 | 971 | 1040 | 1080 | 1 1 4 0 | 1170 |

[0075] 表2の結果から、実施例1~5の光制御フィルムは、バックライト装置に1枚組み込んだのみで、出射角30度以内の輝度を高くすることができ、正面方向に対し高い出射光が得られることが示された。

[0076] [比較例1~5]

市販の光拡散性シート(比較例1〜比較例5)について、実施例1〜5と同様に、平滑面および凹凸面を光入射面とした場合の全光線透過率をJIS K7361-1:1997に従い測定し、ヘーズをJIS K7136:2000に従い測定した。比較例1〜5について得られた結果を表3に示す。

[0077] [表3]

| | 全光線透過率(%) | | | ヘーズ |
|-------|-----------|-------|---------------|-------|
| | 凹凸面入射 | 平滑面入射 | 凹凸面入射 — 平滑面入射 | (%) |
| 比較例 1 | 100.00 | 71.44 | 28.56 | 96.04 |
| 比較例 2 | 100.00 | 74.44 | 25.56 | 94.94 |
| 比較例3 | 100.00 | 78.36 | 21.64 | 95.70 |
| 比較例4 | 92.33 | 77.05 | 15.28 | 98.29 |
| 比較例5 | 97.37 | 96.57 | 0.08 | 91.76 |

[0078] 表3からわかるように、比較例の光拡散性シートは全て、凹凸面を入射面とした全光線透過率が80%以上であるものの、平滑面を光入射面としたときの全光線透過率が65%より高く、なおかつ凹凸面を光入射面とした全光線透過率から平滑面を光入射面とした全光線透過率を引いた値が、30%未満であった。

[0079] 次に、比較例1~5の光拡散シートを15インチエッジライト型バックライト装置(冷陰極管上下各1灯)に組み込み、正面輝度を測定した。すなわち、光拡散性シートの凹凸面が光出射面となるようにして導光板上に設置し、バックライト装置上の中央における光源(冷陰極管)と平行方向と垂直方向における出射角度ごとの輝度を測定した(1インチ=2.54cm)。比較例1~5の光拡散シートについて得られた結果を表4に示す(単位は「cd/m²」)。

「0080] 「表4]

| | | 輝度(c d/m²) | | | | |
|-------------------|------|------------|---------|------|---------|---------|
| | | 比較例 1 | 比較例 2 | 比較例3 | 比較例4 | 比較例 5 |
| 77 | 左45度 | 1070 | 1 1 2 0 | 1160 | 1 1 7 0 | 1430 |
| 平行 | 左30度 | 1500 | 1 4 8 0 | 1460 | 1460 | 1 3 4 0 |
| 11 方 | 0度 | 1530 | 1490 | 1460 | 1450 | 1 2 4 0 |
| <i>~</i> 向 | 右30度 | 1 4 9 0 | 1 4 7 0 | 1450 | 1 4 5 0 | 1 3 4 0 |
| 1. 3 | 右45度 | 1070 | 1 1 2 0 | 1160 | 1 1 7 0 | 1 4 2 0 |
| Tr. | 上45度 | 1 2 2 0 | 1 2 8 0 | 1320 | 1 3 4 0 | 1650 |
| 垂直 | 上30度 | 1690 | 1670 | 1650 | 1650 | 1530 |
| 方 | 0度 | 1530 | 1490 | 1460 | 1 4 5 0 | 1 2 4 0 |
| 向 | 下30度 | 1640 | 1620 | 1600 | 1600 | 1490 |
| | 下45度 | 1230 | 1280 | 1320 | 1330 | 1600 |

[0081] 表4の結果からもわかるように、従来の光拡散性シートをバックライト装置に組み込んだ場合には、良好な正面輝度を得ることはできなかった。

[0082] 以上の実施例からも明らかなように、実施例の光制御フィルムは、全光線透過率を特定の範囲としたことにより、正面輝度に優れ、適度の光拡散性を備えたものであった。また、このような光制御フィルムをバックライト装置に組み込むことにより、正面輝度が高く、ぎらつきや干渉パターンの発生のないバックライト装置とすることができた。

図面の簡単な説明

[0083] [図1]平滑面からの光入射した場合及び凹凸面から光入射した場合の入射光の進行 を説明する図

[図2]平滑面から光入射した場合の全光線透過率と正面輝度の関係を表す図

[図3]凹凸面から光入射した場合の全光線透過率と正面輝度の関係を表す図

[図4]凹凸面から光入射した場合の全光線透過率から平滑面から光入射した場合の

全光線透過率を引いた値と正面輝度の関係を表す図

[図5]本発明の光制御フィルムの実施形態を示す断面図

[図6]本発明の光制御フィルムの凹凸面の凸部を説明する図

[図7]本発明の光制御フィルムの凹凸面を示す斜視図

[図8]本発明のバックライト装置の一実施形態を示す図

「図9]本発明のバックライト装置の一実施形態を示す図


請求の範囲

- [1] 一方の面が凹凸面であり、他方の面が実質的に平滑な面で構成される光制御フィルムであって、JIS K7361-1:1997に規定される測定方法による、前記平滑な面から光入射した場合の全光線透過率が65%以下、20%以上であることを特徴とする光制御フィルム。
- [2] 一方の面が凹凸面であり、他方の面が実質的に平滑な面で構成される光制御フィルムであって、JIS K7361-1:1997に規定される測定方法による、前記平滑な面から光入射した場合の全光線透過率が65%以下で、前記凹凸面から光入射した場合の全光線透過率が80%以上で、かつ、前記凹凸面光入射の全光線透過率から前記平滑面光入射の全光線透過率を引いた値が30以上であることを特徴とする光制御フィルム。
- [3] 前記平滑面光入射の全光線透過率が20%以上であることを特徴とする請求項2記載の光制御フィルム。
- [4] 前記凹凸面光入射の全光線透過率から前記平滑面光入射の全光線透過率を引いた値が80以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載の光制御フィルム。
- [5] JIS K7136:2000に規定される測定方法によるヘーズが60%以上であることを 特徴とする請求項1又は2に記載の光制御フィルム。
- [6] 少なくとも一端部に光源が配置され、前記一端部に略直交する面を光出射面とする導光板と、前記導光板の光出射面に配置される光制御フィルムとを備えたバックライト装置において、前記光制御フィルムとして、請求項1ないし5いずれか1項に記載の光制御フィルムを使用したことを特徴とするバックライト装置。
- [7] 前記光制御フィルムは、前記実質的に平滑な面が前記導光板に向くように配置されていることを特徴とする請求項6記載のバックライト装置。
- [8] 前記光制御フィルムと前記導光板との間に、プリズムシートを使用したことを特徴とする請求項6又は7記載のバックライト装置。
- [9] 光源と、前記光源の一方の側に配置される光拡散板と、前記光拡散板の、前記光源とは別の側に配置される光制御フィルムとを備えたバックライト装置において、前記光制御フィルムとして、請求項1ないし5いずれか1項に記載の光制御フィルムを使用


したことを特徴とするバックライト装置。

[10] 前記光制御フィルムは、前記実質的に平滑な面が前記光源に向くように配置されていることを特徴とする請求項9記載のバックライト装置。

[図1]




[図2]




WO 2005/085916 PCT/JP2005/003531

2/6


[図3]







WO 2005/085916 PCT/JP2005/003531

[図4]












WO 2005/085916 PCT/JP2005/003531




5/6 WO 2005/085916 PCT/JP2005/003531





6/6
WO 2005/085916 PCT/JP2005/003531

[図9]



International application No.

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G02B5/02, F21S2/00, G02F1/13357//F21Y103:00 | | | |
|--|---|--|--|
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national | l classification and IPC | | |
| B. FIELDS SEARCHED | | | |
| Minimum documentation searched (classification system followed by classification control of the search of the sear | assification symbols) 357//F21Y103:00 | | |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 To: | tsuyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho | 1996-2005 1994-2005 | |
| Electronic data base consulted during the international search (name of d | lata base and, where practicable, search te | erms used) | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | |
| Category* Citation of document, with indication, where app | propriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | |
| X JP 7-198911 A (Sekisui Chemio Y 01 August, 1995 (01.08.95), Full text; all drawings (Family: none) | cal Co., Ltd.), | 1,5-7 2,3,8-10 | |
| X JP 2003-29007 A (Sumitomo Che Y 29 January, 2003 (29.01.03), Full text (Family: none) | emical Co., Ltd.), | 1,6,9 2,3,5,7,8,10 | |
| X JP 2000-75136 A (Nitto Denko Y 14 March, 2000 (14.03.00), Full text; all drawings (Family: none) | Corp.), | 1,5 2,3,6-10 | |
| | | | |
| Further documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | | |
| Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international | "T" later document published after the inte date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the i | ation but cited to understand nvention | |
| "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is | "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consistep when the document is taken alone | dered to involve an inventive | |
| document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means | | | |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family | | | |
| Date of the actual completion of the international search 24 May, 2005 (24.05.05) Date of mailing of the international search report 21 June, 2005 (21.06.05) | | | |
| Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office | Authorized officer | | |
| Facsimile No. | Telephone No. | | |

International application No.

| Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|---|--|
| WO 00/34806 A1 (Kabushiki Kaisha Tomoekawa Seisakusho), 15 June, 2000 (15.06.00), Full text; all drawings & JP 2001-74920 A | 1-3,5-10 |
| JP 9-179113 A (Toray Industries, Inc.), 11 July, 1997 (11.07.97), Full text; all drawings (Family: none) | 1-3,5-10 |
| WO 03/044572 A1 (Takiron Co., Ltd.), 30 May, 2003 (30.05.03), Full text; all drawings & JP 2002-221612 A | 1-3,5-10 |
| JP 2004-29091 A (Teijin Ltd.), 29 January, 2004 (29.01.04), Full text; all drawings (Family: none) | 9,10 1-3,5-8 |
| JP 2001-235606 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 31 August, 2001 (31.08.01), Full text; all drawings (Family: none) | 1-3,5-10 |
| JP 2002-182017 A (Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), 26 June, 2002 (26.06.02), Full text; all drawings (Family: none) | 1-3,5-10 |
| JP 2001-356207 A (Kabushiki Kaisha Tomoekawa Seisakusho), 25 December, 2001 (25.12.01), Full text; all drawings (Family: none) | 1-3,5-10 |
| | WO 00/34806 A1 (Kabushiki Kaisha Tomoekawa Seisakusho), 15 June, 2000 (15.06.00), Full text; all drawings & JP 2001-74920 A JP 9-179113 A (Toray Industries, Inc.), 11 July, 1997 (11.07.97), Full text; all drawings (Family: none) WO 03/044572 A1 (Takiron Co., Ltd.), 30 May, 2003 (30.05.03), Full text; all drawings & JP 2002-221612 A JP 2004-29091 A (Teijin Ltd.), 29 January, 2004 (29.01.04), Full text; all drawings (Family: none) JP 2001-235606 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 31 August, 2001 (31.08.01), Full text; all drawings (Family: none) JP 2002-182017 A (Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), 26 June, 2002 (26.06.02), Full text; all drawings (Family: none) JP 2001-356207 A (Kabushiki Kaisha Tomoekawa Seisakusho), 25 December, 2001 (25.12.01), Full text; all drawings |

International application No.

| Box No. II | Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet) |
|---|---|
| 1. Claim | al search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: s Nos.: se they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: |
| because extent Althou uneven-s smooth-s mentions 3. Claim | s Nos.: 4 se they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an that no meaningful international search can be carried out, specifically: gh claim 4 describes that "a total beam transmittance at the surface light incidence minus a total beam transmittance at the surface light incidence is at least 80, the description, page 7, [0040] at the subtracted value to be up to 80, (continued to extra sheet) as Nos.: se they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). |
| Box No. III | Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet) |
| | nal Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: |
| 1. As all claims | required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable |
| | searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of ditional fee. |
| | y some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers hose claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: |
| | quired additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is ted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: |
| Remark on Pro | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees. |

International application No.

| Continuation of Box No.II-2 | of continuat | tion of first | sheet (2) |
|---|--------------|---------------|---------------|
| giving an inconsistent statement. is unclear. | Therefore, | the invention | in this claim |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.⁷ G02B5/02, F21S2/00, G02F1/13357 // F21Y103:00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.⁷ G02B5/02, F21S2/00, G02F1/13357 // F21Y103:00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. 関連する | と認められる文献 | , , |
|-----------------|---|-------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| X | JP7-198911 A (積水化学工業株式会社) 1995.08.01,全文、全図 ファミリーなし | 1, 5-7 |
| Y | | 2, 3, 8–10 |
| X | JP 2003-29007 A(住友化学工業株式会社) 2003.01.29,全文 ファミリーなし | 1, 6, 9 |
| Υ . | | 2, 3, 5, 7, 8, 10 |
| 1 | | |

▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

の日の後に公表された文献

- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論、 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

| 国際調査を完了した日 24.05.2005 | 国際調査報告の発送日 21.6.2005 |
|---|---------------------------|
| 国際調査機関の名称及びあて先 | 特許庁審査官(権限のある職員) 2V 9125 |
| 日本国特許庁(I S A / J P) 郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5 | 森口 良子 |
| 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 電話番号 03-3581-1101 内線 3271 |

国際調査報告

| C (続き). | 関連すると認められる文献 | |
|--------------|---|---------------|
| 引用文献の カテゴリー* | | 関連する 請求の範囲の番号 |
| | 列用文献石 及び一部の画別が関連することは、この関連する画別の表示 | |
| X | JP 2000-75136 A (日東電工株式会社) | 1,5 |
| Y | 2000.03.14,全文、全図 ファミリーなし | 2, 3, 6–10 |
| | | |
| Y | | 1-3, 5-10 |
| | WO 00/34806 A1 (株式会社巴川製紙所) | • |
| | 2000.06.15,全文、全図 &JP 2001-74920 A | |
| | | |
| Y | | 1-3, 5-10 |
| | JP 9-179113 A (東レ株式会社) | |
| | 1997.07.11、全文、全図 ファミリーなし | , |
| A | | 1-3, 5-10 |
| | WO 03/044572 A1 (タキロン株式会社) | 1 3, 5 10 |
| | 2003.05.30,全文、全図 | ' |
| | & J P 2002-221612 A | |
| 7.7 | | 0.10 |
| Y | J P | 9, 10 |
| A | 2004.01.29,全文、全図 ファミリーなし | 1-3, 5-8 |
| | | |
| | | |
| A | | 1-3, 5-10 |
| | JP 2001-235606 A (住友化学工業株式会社) 2001.08.31,全文、全図 ファミリーなし | |
| | | |
| . A | | 1-3, 5-10 |
| | JP 2002-182017 A (新日鐵化学株式会社) | |
| , | 2002.06.26,全文、全図 ファミリーなし | • |
| A | | 1-3, 5-10 |
| 1 | JP 2001-356207 A (株式会社巴川製紙所) | 1 0,0 10 |
| | 2001.12.26,全文、全図 ファミリーなし | |
| | | |
| | | |
| | | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | 国際調査報告 | 国際出願番号 PCT/JP2005/003531 |
|-------------|---|---|
| 第Ⅱ欄 | 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ペー | ジの2の続き) |
| 法第8条成しなれ | 第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査 | E報告は次の理由により請求の範囲の一部について作 |
| 1. | 請求の範囲 は、この国際調査機関を つまり、 | が調査をすることを要しない対象に係るものである。 |
| • | | |
| 2. V | 請求の範囲 4 は、有意義な国際調査をない国際出願の部分に係るものである。つまり、 | をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい |
| | 請求の範囲4には「前記凹凸面光入射の全光 過率を引いた値が80以上」であることが記載 0]には当該値が80以下であることが記載る 該請求項に係る発明は不明確である。 | 或されているが、明細書7ページ [004 されており、矛盾している。したがって当 |
| 3. F | 請求の範囲 は、従属請求の範囲では、 は、 は、 は、 は は は に は に は に は に は に は に | あってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に |
| | | |
| 第Ⅲ欄 | 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3 | の続き) |
| 次に过 | べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際 | 調査機関は認めた。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | , | |
| 1.] | 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付した の範囲について作成した。 | こので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 |
| 2. [| 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能 加調査手数料の納付を求めなかった。 | じな請求の範囲について調査することができたので、追 |
| 3. Г | 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に紹付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。 | h付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納 |
| | | |
| | | · |

4. 一 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

『 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。

されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。